

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
29. Dezember 2004 (29.12.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/112855 A2

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **A61L 27/00**

(21) Internationales Aktenzeichen: **PCT/EP2004/006947**

(22) Internationales Anmeldedatum:
25. Juni 2004 (25.06.2004)

(25) Einreichungssprache: **Deutsch**

(26) Veröffentlichungssprache: **Deutsch**

(30) Angaben zur Priorität:
103 28 892.9 26. Juni 2003 (26.06.2003) **DE**

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): **CURASAN AG [DE/DE]**; In der Schildwacht 13,
65933 Frankfurt/Main (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **REIF, Dieter [DE/DE]**;
In der Schildwacht 13, 65933 Frankfurt/Main (DE). **PE-
TERS, Fabian [DE/DE]**; In der Schildwacht 13, 65933
Frankfurt/Main (DE). **PALM, Frank [DE/DE]**; In der
Schildwacht 13, 65933 Frankfurt/Main (DE). **WITTNER,
Joachim [DE/DE]**; In der Schildwacht 13, 65933 Frank-
furt/Main (DE).

(74) Anwälte: **BOETERS, Hans, D. usw.**; Boeters & Lieck,
Bereiteranger 15, 81541 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): **AE, AG, AL,
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES,
FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM,
ZW.**

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): **ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG,
ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU,
TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT,
RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA,
GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).**

Veröffentlicht:

— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu ver-
öffentlichen nach Erhalt des Berichts

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-
kürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Co-
des and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der
PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: **OSTEOGENESIS PREPARATION AND ASSOCIATED PRODUCTION METHOD**

(54) Bezeichnung: **KNOCHENAUFBAUMITTEL UND HERSTELLUNGSVERFAHREN**

(57) Abstract: The invention relates to an osteogenesis preparation consisting of porous calcium phosphate with anisotropic sin-
tered structure and pores in several discrete size ranges, which are statistically distributed between the calcium phosphate particles.
Said osteogenesis preparation has at least two and preferably three discrete pore size distributions and its porosity has an irregular
geometric form. The sintered particles of the calcium phosphate have a grain size of less than 63 µm with a d₅₀ value that ranges
between 5 and 20 µm. The interconnecting pore component of the total porosity is restricted to a pore diameter of less than 10
µm. The osteogenesis preparation can be used in the form of a granulate or moulded bodies for bone regeneration. In the granulate
form, the maximum pore diameters are adapted to the granulate diameter. The invention also relates to a method for producing said
osteogenesis preparation.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Knochenaufbaumittel aus porösem Calciumphosphat mit isotroper Sinterstruk-
tur und statistisch zwischen den Partikeln des Calciumphosphates verteilten Poren in mehreren diskreten Grossenbereichen. Das
Knochenaufbaumittel weist wenigstens zwei, vorzugsweise drei diskrete Porengrössenverteilungen auf. Seine Porosität besitzt eine
irreguläre geometrische Gestalt. Die versinterten Partikel des Calciumphosphates weisen eine Korngrösse kleiner 63 µm bei einem
d₅₀-Wert im Bereich von 5 bis 20 µm auf. Der interkonnektierende Porenanteil an der Gesamtporosität ist auf Porendurchmesser
kleiner 10 µm begrenzt. Das Knochenaufbaumittel kann als Granulat oder als Formkörper für die Knochenregeneration angewendet
werden. Bei Granulaten sind die maximalen Porendurchmesser auf den Granulatdurchmesser abgestimmt. Die Erfindung betrifft
ferner ein Herstellungsverfahren für das Knochenaufbaumittel.

WO 2004/112855 A2